



HP:n ulkotiloihin tarkoitettu etuvalaistava harsokangasviiri on kilpailukykyisesti hinnoiteltu ja sopii monenlaiseen ulkokäyttöön. Verkon päälle kerrostettu PVC-muovi luo helposti käsiteltävän rakenteen, jonka jälkikäsittely käy kätevästi.

Soveltuu keskikokoisille tulostuspalveluntarjoajille, jotka haluavat käyttöönsä kilpailukykyisesti hinnoitellun, monipuolisen harsokangasviirin.

Tämän etuvalaistavan harsokangasviirin monipuolinen, lämmönkestävä materiaalirakenne takaa loistavan tulostusjäljen ja jälkikäsittelyominaisuudet sekä ulkokäyttötilanteiden vaatiman kestävyys.

HP:n ulkotiloihin tarkoitettu etuvalaistava harsokangasviiri on kilpailukykyisesti hinnoiteltu. Sen käyttö vähentää jälkikäsittelyyn kuluva aikaa ja kustannuksia. Se vähentää myös uudelleentulostamistarvetta – vahva materiaalirakenne kestää säätä haalistumatta tai väriensä eloisuutta menettämättä.

Tämä kestävä PVC-muovinen harsokangasviiri on palo-ominaisuuksiltaan (B1) tutkitusti turvallinen materiaali¹. Se on suunniteltu kestämaan kuluttavaakin säätä ja sopii siksi monenlaiseen ulkokäyttöön. Soveltuu käytettäväksi sekä HP:n lateksi- että low solvent -musteiden kanssa.

¹Täyttää seuraavien palo-ominaisuuksia koskevien normien vaatimukset: B1 / DIN 4102 (Saksa)

HP etuvalaistava harsokangasviiri ulkotilaan

Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies

Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot

Paino	440 g/m² ISO 536 -testausmenetelmän mukaan		
Paksuus	380 mikronia ISO 534 -testausmenetelmän mukaan		
Opasiteetti	Yli 97% ISO 2471 -testausmenetelmän mukaan		
Laminointi	Lakkaaminen mahdollista		
Asennus	Ompel., läpivientirengas, kuumas. (koht. hyvä), D-rengas		
Lopeta	Puolikiiltävä		
Repeytymätön	>50 N (MD) / >45 N (CD) ISO 13934-2 -testausmenetelmän mukaan		
Vetolujuus	>1 100 N / 50 mm (MD) / >800 N / 50 mm (CD) ISO 1421 -testausmenetelmän mukaan		
Käyttölämpötila	15–30 °C		
Käyttökosteus	30–80 % suht. k.		
Valonkestävyys (sisällä kaupan ikkunassa), niukkaliukoinen muste	Yli 3 vuotta (lateksi-, HP 790- ja HP 780 -musteita käytettäessä). Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence .		
Palonestoaine	Kyllä, B1 / DIN 4102 (Saksa)		
Vedenkestävyys	Vedenkestävä		
Kuivumisaika	Alle 10 minuuttia käytettäessä HP Designjet 8000-, 9000- ja 10000-tulostinsarjoja (23 °C, suht. kost. 50 %); ei koske HP Designjet L65500 -tulostinta		
Säilyvyysaika	1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa		
Säilytyslämpötila	0–40 °C		
Säilytyskosteus	5–95 % suht. kost.		
Alkuperämaa	Valmistettu Kiinassa		
Tilaustiedot	Tuotenumerot	Rullakoot	UPC-koodit
	CG409A	1 067 mm x 35 m	883585617050
	CG410A	1 372 mm x 35 m	883585617067
	CG411A	1 550 mm x 35 m	883585617074
	CG412A	2 642 mm x 50 m	883585617081
Takuu	HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai -vikoja, ja että se on suunniteltu estämään tukoksia tulostimissa oikein käytettynä. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-jälleenmyyjäänsä.		

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA2-1594 FIE

